



FABRICACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURAS ESPECIALES S.A.

- Diseño y producción de Pinturas de señalización vial
- Design and production of Road marking materials

www.fapalisa.es



c/ Paloma, 13, P. I. Los Gallegos, 28946 Fuenlabrada (Madrid) ESPAÑA / SPAIN – ☎ : +34-916-424-600 – 📠 : +34-916-422-327

INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

19 de mayo de 2016

REFERENCIA : **F-1009R**

PINTURA : **ACRÍLICA BLANCA ESPECIAL RUGOSA**

Esta pintura cumple la norma europea **EN 1871**.

Esta pintura permite componer sistemas de señalización vial horizontal¹ que satisfacen los requisitos de la norma europea **EN 1436**.

(1 : La pintura y, cuando sea preciso, el material de posadición necesario (microesfera de vidrio, agregado antideslizante) según el tipo y la clase de marca vial requerida.)

REQUISITOS NORMATIVOS

PROPIEDAD	MÉTODO de ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	CLASE
1. Tiempo de secado a la rodadura	UNE 135202	t ≤ 30 minutos	t ≤ 20 minutos
2. Color (coordenadas de cromaticidad)	UNE 48073-2	coordenadas x, y dentro del polígono definido en UNE 135200-2 para el color blanco	x, y dentro del polígono definido para el color blanco
3. Factor de luminancia	UNE 48073-2	$\beta \geq 0,85$	LF7 $\beta = 0,90$
4. Poder cubriente	UNE 135213	$r_c \geq 0,95$	HP4 $r_c = 0,95$
5. Resistencia al sangrado	UNE-EN 1871	variación de $\beta \leq 0,05$	BR2
6. Estabilidad en envase lleno	UNE 48083	variación de consistencia ≤ 5 UK sin pieles, ni coágulos, ni depósitos	variación consistencia ≤ 5 UK sin defectos de estabilidad
7. Envejecimiento artificial acelerado	UNE-EN 1871 (UV-B)	variación de $\beta \leq 0,05$ x, y dentro de su polígono de color sin anomalía, ni defecto superficial	UV1
8. Resistencia a los álcalis (en caso de aplicación directa sobre hormigón)	UNE-EN 1871	sin defecto, ni deterioro superficial	sin deterioro superficial

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN

PROPIEDAD	MÉTODO de ENSAYO	TOLERANCIA	VALOR DECLARADO
1. Consistencia Krebs-Stormer	UNE 48076	± 10 ud. del valor declarado	90 UK {80 – 100 UK}
2. Contenido en sólidos	UNE-EN 12802	± 2% del valor declarado	69,0 % {67,62 – 70,38 %}
3. Contenido en ligante	UNE-EN 12802	± 5% del valor declarado	± 5% del valor declarado
4. Densidad relativa	UNE-EN-ISO 2811-1	± 0,02 ud. del valor declarado	$\rho = 1,41$ {1,39 – 1,43}
5. Factor de luminancia	UNE 48073-2	± 0,02 ud. del valor declarado	$\beta = 0,90$ {0,88 – 0,92}
6. Poder cubriente	UNE 135213	± 0,01 ud. del valor declarado	$r_c = 0,95$ {0,95 – 0,96}

El valor declarado para cada propiedad aparece indicado en la especificación técnica del producto.

Los valores obtenidos por el laboratorio de control de calidad para cada lote se encuentran disponibles en el certificado de análisis de correspondiente.

La presente información técnica no supone garantía del comportamiento del producto una vez aplicado.

Corresponde al usuario determinar si esta información resulta satisfactoria para su caso particular, así como comprobar que el producto es adecuado al uso que se pretende.



REFERENCIA : F-1009R

MATERIAL : PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN VIAL, AL DISOLVENTE, ACRÍLICA, RUGOSA, BLANCA

La resistencia al deslizamiento es una característica propia de la marca vial, de acuerdo con la norma EN 1436, y por tanto, no procede su especificación para el material de señalización en sí mismo.
No obstante, esta pintura, correctamente aplicada, está indicada para alcanzar las mejores prestaciones de resistencia al deslizamiento.

ÁMBITO DE USO <ul style="list-style-type: none"> Pavimentos bituminosos y de hormigón. Señalización antideslizante en vías urbanas y demarcación de aparcamientos. Repintados sobre pinturas alídicas, acrílicas y termoplásticos en caliente. Pavimentos nuevos de hormigón con precauciones. 	LIMITACIONES <ul style="list-style-type: none"> Proteger las marcas viales de la acción del tráfico hasta el secado en profundidad.
RETROREFLEXIÓN <ul style="list-style-type: none"> Señalización retrorreflectante utilizando microesfera de vidrio sobre la película de pintura inmediatamente después de aplicada. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizar el grado y el tipo de microesfera apropiados en función de los requisitos de la marca vial a confeccionar.
APLICACIÓN <ul style="list-style-type: none"> Pulverización aerográfica. Maquina pintabandas capaz de aplicar y controlar automáticamente la dosificación y homogeneidad (según UNE 135277-1). Si se precisa dilución, utilizar hasta un 3% de tolueno (F-6003 - diluyente para pintura de tráfico normal) sobre pintura. Tener en cuenta el diluyente añadido para la caracterización e identificación de la pintura y para el espesor de película aplicada deseado. 	DOSIFICACIÓN <ul style="list-style-type: none"> Utilizar la cantidad de pintura y de microesfera de vidrio indicada en pliego o especificación. Un espesor de película adecuado se consigue con una dosificación de 720 g/m² de pintura. Dosificaciones de pintura por encima de 900 g/m² en una sola aplicación pueden alargar el tiempo de secado. Una retrorreflexión adecuada se consigue con dosificaciones desde 350 g/m² de microesfera de vidrio.
CONDICIONES <ul style="list-style-type: none"> Pavimentos limpios y secos, con temperatura no inferior a 5 °C ni superior a 40 °C. Temperatura ambiente superior al menos en 5 °C al punto de rocío. Velocidad del viento ambiental inferior a 25 km/h. Material bien homogeneizado: remover perfectamente el contenido del envase antes de usarlo. 	PRECAUCIONES <ul style="list-style-type: none"> En caso de repintado, cerciorarse de la buena adhesión de la señalización preexistente sobre el pavimento. En caso de aplicación sobre pavimento de hormigón nuevo, eliminar los restos de lechadas y productos de curado, pues pueden perjudicar la adherencia de la marca vial sobre el sustrato.
PRESENTACIÓN <ul style="list-style-type: none"> Ref. F-1009R Bote de 25 kg Palé de 36 botes = 900 kg (peso bruto 975 kg) 	CONSERVACIÓN <ul style="list-style-type: none"> Utilizar la pintura antes de seis meses desde su fecha de fabricación. Proteger de la intemperie y de cambios extremos de temperatura.
EXPEDICIÓN <ul style="list-style-type: none"> Envases y embalajes homologados y etiquetados para el transporte. Partida estadística aduanera: Código TARIC 3208.20.90 	<ul style="list-style-type: none"> Mercancía peligrosa para el transporte Terrestre : UN 1263 PINTURA, 3, III (D/E) Marítimo : N.º ONU 1263 PINTURA, 3, III (t.º inflamación < 23 °C)

Este material compone los siguientes sistemas de señalización con certificado de durabilidad según normas EN 13197 y UNE 135200-3 (método B):

[Pintura acrílica blanca rugosa F-1009R @ 720 g/m²](#)

Marca vial: **Tipo I** Uso: **P-NR (permanente / no retrorreflectante)**

Nivel de durabilidad	Visibilidad nocturna en seco	Visibilidad nocturna en húmedo	Visibilidad nocturna en lluvia	Visibilidad diurna	Resist. al deslizamiento
P7 / 4 MM PASOS DE RUEDA	---	---	---	B4 (≥0,50), Q4 (≥160)	S4 (≥60)